HARVARD®

Harvard Polycarboxylat Cement
Ciment au polycarboxylate de zinc

F

Mode d'emploi pour le dentiste

Composition:
1 g de poudre contient:
890 mg oxyde de zinc, 89 mg oxyde de magnésium
1 g de liquide contient: 400 mg acide polyacrylique
Indications:
Scellement des couronnes et des inlays, fond de cavité
Dosage:
Pour scellement:
2,9 g de poudre : 1,0 g de liquide
Pour fond de cavité:
3,6 g de poudre : 1,0 g de liquide
Dosage et atmosphère d'essai selon DIN EN ISO 9917: Mélanger les quantités indiquées à 23 ± 1°C et 50 ± 10% d'humidité relative.
Recommandation de confection:
Utiliser pour le mélange une plaque de verre propre et sèche tenue à une température de 20°C environ et une spatule ne se décolorant pas
Mélange:
Partager la quantité de poudre dosée en 3 lots distincts: (1/2 1/4 1/4). Mélanger la poudre au liquide dosé pendant 60 secondes en commençant par le plus grand lot, et en remuant. Le mélange doit avoir une consistance plus épaisse que celle courante pour les interventions avec le ciment au phosphate de zinc, mais il se travaille tout aussi facilement. La consistance pour scellements est atteinte si la pointe formée en soulevant la spatule se réunit lentement à la masse. La consistance pour fond de cavité est atteinte si la pointe formée en soulevant la spatule se retourne en formant une boucle sans retomber dans la masse. Jeter les résidus de poudre et de liquide souillé.
Temps de confection du mélange:
60 secondes
Temps du traitement à partir du début du mélange (à 23 °C):
Pour scellement: 2 minutes
Pour fond de cavité: 1 minute 30 secondes
Temps de prise après mélange:
2 30 – 6 00 minutes
Remarques:
- Eviter l'application directe sur la dentine proche de la pulpe ou sur la pulpe ouverte
- Pour les scellements, appliquer une couche de ciment la plus mince possible
- Appliquer le ciment sur la surface de la dent sèche. Le ciment doit durcir sans suintement de liquide
- Retirer aussitôt les excédents apparaissant sur les dents contiguës, les facettes, etc.
- Protéger le liquide des rayons solaires et du gel
- Refermer les flacons immédiatement après usage
- Nettoyer les instruments et la plaque à l'eau avant que le ciment ne durcisse. Une fois durci, le ciment peut être dissout avec un dissolvant de ciment

Teintes: 3 (jaune blanchâtre), 4 (jaune clair)
Conditionnement:
Poudre: 100 g et 35 g
Liquide: 40 ml et 15 ml
Harvard Polycarboxylat Cement
- Température de stockage: 2 – 28 °C
- Ne pas utiliser au-delà de la date d'échéance
- Correspond à la spécification suivante: DIN EN ISO 9917

Harvard Dental International GmbH
Margaretenstr. 2 – 4
15366 Hoppegarten
Allemagne

CE 0482

Made in Germany

Tel: +49 (0) 30/99 28 978-0
Fax: +49 (0) 30/99 28 978-19
info@harvard-dental-international.de
www.harvard-dental-international.de

V05 10/2010